

DIVOROLL TOP RU

Divoroll Top RU on erittäin korkealaatuinen hengittävä aluskate. Tuote on astumisen kestävä ja siinä on vedenpitävä kaksoisliimaraita. Aluskatteiden käyttöluokissa Divoroll Top RU kuuluu AKV ja AKD -luokkiin; vapaasti asennettaviin ja diffuusioavoimiin aluskatteisiin. AKD-luokituksesta johtuen Top RU voidaan asentaa suoraan lämmöneristealustan päälle ns. tuulensuoja-aluskatteeksi.



TUOTETIEDOT

- Pituus: 50 m
- Leveys: 1,5 m
- Neliöpaino: 210 g/m²
- Rullan koko (m²): 75 m²
- Rullan hyöty (m²): 67,5 m² (150 mm limityksellä)

PAKKAUS

- Pakkaustapa: Rulla
- Paino / rulla: 17,4 kg
- Paino / lava: 209 kg
- Rullia lavalla: 12 kpl
- Minimi myyntierä: kpl
- Lavan tyyppi: EUR

KATTOKALTEVUUDET ERI KATEMATERIAALEILLE

KATEMATERIAALI / KALTEVUUS	VAPAASTI ASENNETTAVA AKV	LÄMMÖNERISTEALUSTA AKD
Betonitiilikatteet, aaltoprofiili		
Betonikattotiili 1:3 (18,4°) tai jyrkempi	X	X
Betonikattotiili 1:4 (14°) jyrkempi	X	
Betonitiilikatteet, laattaprofiili		
Betonikattotiili 1:2,5 (21,8°) jyrkempi	X	X
Betonikattotiili 1:3 (18,4°) jyrkempi ... 1:2,5 (21,8°)	(X)	
Savitiilikatteet		
Savikattotiili, lukkiutuva 1:3 (18,4°) tai jyrkempi	X	X
Peltikatteet		
Konesaumattu metallikate 1:3 (18,4°) tai jyrkempi	X	X
Konesaumattu metallikate 1:7 (8,1°) tai jyrkempi	X	
Lukkosaumakate 1:3 (18,4°) tai jyrkempi	X	X
Lukkosaumakate 1:3...1:6 (18,4°...9,5°)	X	
Profilipeltikate 1:3 (18,4°) tai jyrkempi	X	X
Profilipeltikate 1:3...1:6 (18,4°...9,5°)	X	

OMINAISUUDET

Katso suoritusosoitus (DoP) www.bmigroup.com/fi

	Standardi	Arvo	Yksikkö
Neliöpaino:	EN 1849-2	210 ± 10	g/m ²
Sd-arvo:	EN 12572	0,03 ± 0,01	m
Vesipilari:	EN 20811	≥ 3000	mm
Lämpötilan kestävyys:		-40 / +80	°C
Aluskatteiden käyttöluokka:		AKV ja AKD	
Aukioloaika ilman vesikatetta / suojaa:		enintään 4	vko

HUOMIOT

Divoroll aluskatteen asennuksen jälkeen varsinainen kate asennettava mahdollisimman pian, muutaman viikon kuluessa. Aluskate tulee olla kuitenkin peitettynä viimeistään neljän viikon kuluessa asennuksesta. Aluskate ei saa olla jatkuvasti alttiina UV-säteilylle ja tämä on huomioitava myös aluskatteen alapuolisissa rakenteissa. Mikäli joudut jättämään rakennuksen ilman varsinaista katetta suojaaa se rakennuspeitteillä.

Divoroll-aluskatteita ei suositella käytettävän eläinsuojissa. Tuote ei saa olla kosketuksessa lannan tai urean tai niistä muodostuneiden kaasujen kanssa.

VIITTAUKSET JNE.

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet ja katemateriaalivalmistajan ohjeet.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.