

## DIVOROLL UNIVERSAL

Divoroll Universal on astumisen kestävä korkealaatuinen hengittävä aluskate. Aluskatteiden käyttöluokissa Divoroll Universal luokitellaan AKV ja AKD -luokkiin; vapaasti asennettaviin ja diffuusioavoimiin aluskatteisiin. AKD-luokitukseltaan Universal voidaan asentaa suoraan lämmöneristealustan päälle ns. tuulensuoja-aluskatteeksi. Lämmöneristealustan päälle asennettaessa saumat on erikseen liimattava Duoroll-liimateipillä.



### TUOTETIEDOT

- Pituus: 50 m
- Leveys: 1,5 m
- Neliöpaino: 150 g/m<sup>2</sup>
- Rullan koko (m<sup>2</sup>): 75 m<sup>2</sup>
- Rullan hyöty (m<sup>2</sup>): 67,5 m<sup>2</sup> (150 mm limityksellä)

### PAKKAUS

- Pakkaustapa: Rulla
- Paino / rulla: 11,5 kg
- Paino / lava: 230 kg
- Rullia lavalla: 20 kpl
- Minimi myyntierä: kpl
- Lavan tyyppi: EUR

### KATTOKALTEVUUDET ERI KATEMATERIAALEILLE

KATEMATERIAALI / KALTEVUUS	VAPAASTI ASENNETTAVA AKV	LÄMMÖNERISTEALUSTA AKD
<b>Betonitiilikatteet, aaltoprofiili</b>		
Betonikattotiili 1:3 (18,4°) tai jyrkempi	X	X
Betonikattotiili 1:4 (14°) jyrkempi	X	
<b>Betonitiilikatteet, laattaprofiili</b>		
Betonikattotiili 1:2,5 (21,8°) jyrkempi	X	X
Betonikattotiili 1:3 (18,4°) jyrkempi ... 1:2,5 (21,8°)	(X)	
<b>Savitiilikatteet</b>		
Savikattotiili, lukkiutuva 1:3 (18,4°) tai jyrkempi	X	X
<b>Peltikatteet</b>		
Konesaumattu metallikate 1:3 (18,4°) tai jyrkempi	X	X
Konesaumattu metallikate 1:7 (8,1°) tai jyrkempi	X	
Lukkosauvakate 1:3 (18,4°) tai jyrkempi	X	X
Lukkosauvakate 1:3...1:6 (18,4°...9,5°)	X	
Profilipeltikate 1:3 (18,4°) tai jyrkempi	X	X
Profilipeltikate 1:3...1:6 (18,4°...9,5°)	X	

**OMINAISUUDET**

Katso suoritusosoitus (DoP) [www.bmigroup.com/fi](http://www.bmigroup.com/fi)

	Standardi	Arvo	Yksikkö
<b>Neliöpaino:</b>	EN 1849-2	150 ± 10	g/m <sup>2</sup>
<b>Sd-arvo:</b>	EN 12572	0,03 ± 0,01	m
<b>Vesipilari:</b>	EN 20811	≥ 3000	mm
<b>Lämpötilan kestävyys:</b>		-40 / +80	°C
<b>Aluskatteiden käyttöluokka:</b>		AKV ja AKD	
<b>Aukioloaika ilman vesikatetta / suojaa:</b>		enintään 4	vko

**HUOMIOT**

Divoroll aluskatteen asennuksen jälkeen varsinainen kate asennettava mahdollisimman pian, muutaman viikon kuluessa. Aluskate tulee olla kuitenkin peitettynä viimeistään neljän viikon kuluessa asennuksesta. Aluskate ei saa olla jatkuvasti alttiina UV-säteilylle ja tämä on huomioitava myös aluskatteen alapuolisissa rakenteissa. Mikäli joudut jättämään rakennuksen ilman varsinaista katetta suojaa se rakennuspeitteillä.

Divoroll-aluskatteita ei suositella käytettävän eläinsuojissa. Tuote ei saa olla kosketuksessa lannan tai urean tai niistä muodostuneiden kaasujen kanssa.

**VIITTAUKSET JNE.**

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet ja katemateriaalivalmistajan ohjeet.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.